



adesivi

JOLLY

## INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione 005 del 04/2020

Pagina 1 di 2



### PRODOTTO

JOLLY TRASPARENTE E TIXO GOLD (M2137, M4164, M4165)

### CARATTERISTICHE

**JOLLY TRASPARENTE** (disponibile nella versione liquida e tixo) è un mastice a base di resine sintetiche combinate e serve principalmente per saldare e stuccare tutti i tipi di marmo e di pietre naturali. Grazie alle versioni disponibili risulta di facile applicazione ed è pronto a soddisfare le più svariate richieste dell'operatore.

Molto tenace nella presa, diventa durissimo e perfettamente lucidabile dopo il consolidamento.

**JOLLY TIXO TRASPARENTE GOLD** è un mastice assolutamente trasparente di colore giallino, cremoso, adatto a lavori particolari, quali la stuccatura del travertino, anche in verticale, qualora si voglia lasciare in vista i fori tipici del marmo. La versione **TIXO TRASPARENTE**, invece, risulta ancora più trasparente del GOLD, ma non può essere utilizzata in verticale.

### DATI TECNICI

	LIQUIDO	TIXO GOLD	TIXO TRASPARENTE	
Peso specifico	1130 ± 20 g/ml	1100 ± 20 g/ml	1070 ± 20 g/ml	(MI 001)
Viscosità	550 ± 30 cP	900 ± 150 Pas	1100 ± 150 Pas	(MI 002; MI 002B 25°C)
Colore	Molto trasparente	Trasparente	Molto trasparente	giallino

### STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE

- Assicurarsi che le superfici da incollare siano perfettamente asciutte e pulite;
- Mescolare bene il prodotto;
- Prelevare dal barattolo con attrezzi puliti la quantità da usare, aggiungendo 1-3 grammi di induritore in pasta per ogni 100 grammi di prodotto;
- Mescolare tale quantità amalgamando bene i due componenti;
- Applicare JOLLY TRASPARENTE GOLD sulla superficie da incollare o stuccare, tenendo presente che il mastice indurisce totalmente dopo circa trenta minuti; i tempi di indurimento si accorceranno con temperature superiori ai 25°C e si allungheranno con temperature inferiori;
- Non rimettere nel barattolo mastice catalizzato e non utilizzato onde evitare che l'intero contenuto del barattolo si deteriori;
- Richiudere il barattolo dopo l'uso, al fine di evitare che al contatto con l'aria il prodotto indurisca.







ILPA ADESIVI SRL

## INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione 005 del 04/2020

Pagina 2 di 2



	Applicazione	Spatola	
	Catalizzatore	1 -3% dibenzoilperossido	
	Gel time	4 – 5 min	(MI 003; 25°C)
	Accatastabile	10 – 30 min	(MI 012; 25°C)
	Essiccazione completa	24 h	(MI 012; 25°C)
	Lucidabile	Dopo 24 h	(MI 012; 25°C)

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

***Non applicare su superfici bagnate o umide onde evitare una incompleta essiccazione.  
Onde evitare l'imbrunimento del prodotto, non eccedere oltre il 3% nell'uso del catalizzatore.***