



adesivi

INFORMAZIONI TECNICHE

Revisione 001 del 01/2019

Pagina 1 di 1

PRODOTTO

LANA VETRO (M/LANA/R)

DATI TECNICI

Tipo di vetro	E-glass
Tipologia di legante	Emulsione poliuretanic
Densità	450 g/m ²
Resistenza alla tensione	128 MPa
Modulo di tensione	10.4 GPa
Elongazione massima	1.6%
Resistenza alla flessione	284 MPa
Modulo di flessione	11.9 GPa
Perdita in peso	3-5%
Umidità	< 0.20%
Diametro delle fibre	13 µm
Aspetto	Ottimo
Compatibilità con resine	Ottima

STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 35°C e umidità inferiore al 75%) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di spedizione. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

ILPA ADESIVI SRL