

## INFORMAZIONI TECNICHE

**PROVVISORIA**

**LEVANTE  
SMALTO ANTIGRAFFIO**

Revisione 002 del 05/2016

Pagina 1 di 2

### PRODOTTO

SMALTO POLIESTERE ANTIGRAFFIO 2k

### CARATTERISTICHE

SMALTO POLIESTERE ANTIGRAFFIO a due componenti che può essere utilizzato per rifacimenti totali o parziali di superfici in gelcoat, ha una distensione perfetta ed una finitura semi-opaca con un'ottima caratteristica antigraffio. Si può utilizzare a rullo o pennello ma preferibilmente a spruzzo. Si può applicare su fondi e stucchi poliesteri, vetroresine, gel coat.

### DATI TECNICI

Peso specifico	1650 ± 20 g/l	(MI 001)
Solido in peso	100 ± 1 %	(MI 006)
Colore	bianco	
Finitura	Semi-opaco	

### STOCCAGGIO

Conservare le confezioni ben chiuse e in ambiente fresco (temperatura inferiore a 25°C) e ventilato per un massimo di 12 mesi a partire dalla data di produzione evidenziata sul barattolo. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

### NORME DI SICUREZZA

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione arieggiare il locale. Si raccomanda l'utilizzo degli opportuni DPI durante la fase di applicazione. Prima di operare leggere attentamente la scheda di sicurezza.

### APPLICAZIONE

Dopo l'aggiunta del diluente e del catalizzatore (1 - 3% con MEKP catalizzatore liquido) nelle quantità opportune è possibile applicarlo a spruzzo. Si consiglia di passare da 1 a 2 mani per uno spessore finale di 800 micron al massimo, con una pressione da 3 a 5 atm e un ugello di 2,5 - 4 mm.

Lo SMALTO POLIESTERE è già pronto all'uso, eventualmente si può diluire con solvente specifico fino al 15% relativamente ai risultati che si vogliono ottenere.

Si può iniziare con una mano leggera, attendere 5/10 minuti in base alla temperatura ambiente, quindi procedere, spruzzare una o due mani piene, aspettando 5/10 minuti d'appassimento fra le mani. Oppure si può, a seconda dell'utilizzo, passare un'unica mano di grosso spessore.











Non applicare su superfici umide.

# INFORMAZIONI TECNICHE

**PROVVISORIA****LEVANTE  
SMALTO ANTIGRAFFIO**

Revisione 002 del 05/2016

Pagina 2 di 2

	Rapporto di impiego volume / massa	100 g : 1-3 g Catalizzatore liquido (MEKP)	
	Pot life	20 – 40 min a seconda di diluizione e temperatura	(MI 013; 25°C)
	Diametro ugello	2,5 - 4 mm	
	Pressione aria	3 – 5 bar	
	Essiccazione completa	< 4 h	(MI 012; 25°C)
	Carteggiabilità	4 h	(MI 012; 25°C)
	Spessore film secco	400 - 800 µm	
	Resa teorica	600 - 1100 g/m <sup>2</sup>	(MI 014)
	Numero di mani	1 - 2	
	Diluyente	Max Stirene	